



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

Innvendig / utvendig sperrende heftgrunning

- Overmalbar etter kun 1 time
- Rusthemmende maling, ideell for nytt metall
- Hefter til de fleste overflater uten sliping
- Forsegler graffiti flekker
- Kompatibel med olje- eller lateks-maling



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ALANOR.NO

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

BESKRIVELSE

Universal vannutynnet grunning basert på akryl. Forsegler umalte eller porøse overflater slik at toppmalingen dekker bedre. Blokkerer flekker og hefter til de fleste overflater.

ANBEFALT BRUK

Produktet kan påføres på innvendige og utvendige vegger, tak, dører, listverk, fundament, rekkverk og andre malingsflater. Bulls Eye 1-2-3® hefter til tre, gips, betong, glans emaljer, laminat, glass og fliser.

Produktet er rusthemmende, ideelt for jernrekkeverk, stålrammer, rør etc. Hemmer vekst av sopp og mugg i grunningsfilmen i fuktige miljøer. Motstandsdyktig mot høy pH (opptil 12,5), fin til gips og betong.

Forsegling: Forsegler porøse overflater og sperrer de fleste flekker i grunningsfilmen f.eks. graffiti, fett, rust, tanniner, kreosot og asfaltflekker. Noen flekker kan trenge to strøk.

Innvendige og utvendige overflater: Anbefalt for alle typer treverk, både nytt eller tidligere malt tre, samt kryssfinér og trykkimpregnert, nye eller tidligere malte gipsplater, gips, sement, betong, murstein, aluminium, jern, stål og galvanisert metall, PVC, glanset laminat, glassfiber m. m.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,26
Glans:	Silkematt
Glans ved 60°:	Silkematt: 23%
Tørrstoff i volum:	34%
Tørrstoff i vekt:	50,5%

Tørketid v/ 20°C/RH 50%

Berøringsstør:	35 min
Overmalbar:	1 time
Gjennomherdet:	7dager

ANBEFALT VÅT FILM

80 - 110 µm

ANBEFALT TØRR FILM

30 - 40 µm

TEORETISK FORBRUK

9 - 12 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Praktisk forbruk avhenger av mange faktorer, som underlagets porøsitet og grovhet, samt svinn under påføring.

FORBEREDELSE

Overflaten må være ren, tørr, fast og fri for støv, smuss, for mye kalkholdig materiale, fett, olje, voks, mugg, tapetlim eller annen forurensning som kan hindre vedheft. Ved tvil, vask overflaten med et egnet rengjøringsmiddel. Fjern løs maling/materiale. Slip evt. overganger/kanter slik at overflaten blir jevn. På utvendig treverk fjernes løse trefiber ved å slippe med sandpapir 80-100 korning. Fjern så mye som mulig av eksisterende flekker ved vasking, sliping, skraping, etc. Mugg behandles med en egnet mugg/soppdreper som feks Rust-Oleum FK 111.

Fjern rust og rengjør metall og nye galvaniserte underlag med egnet rengjøringsmiddel, som Rust-Oleum ND14. Ved første gangs grunning av kvist, flekk med et strøk Zinsser B-I-N® Grunning før du maler hele overflaten med Bulls Eye 1-2-3®.

BRUKSANVISNING

For å sikre homogenitet bør malingen røres grundig om både før og under bruk.

ANVENDELSERVILKÅR

Påføres når luft og overflatetemperatur er mellom 10° og 32°C og relativ luftfuktighet er mellom 10 og 70%. Underlagets fuktinnhold bør ikke overstige 12%.

Brekkefarge: Bulls Eye 1-2-3® kan brekkes med inntil 16 ml universalfarge pr. liter. Brukket til samme farge som toppmalingen, vil Bulls Eye 1-2-3® bidra til at toppmalingen dekker bedre.

PÅFØRING OG TYNNING: PENSEL

Bruk pensel av nylon, polyester eller kunstfiber. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING OG TYNNING: RULLE

Bruk nylon- eller polyester- rull. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING OG TYNNING: AIRLESS SPRØYTE

Dyse størrelse: 0,015 - 0,017 inch.

Trykk: 140 - 175 bar.

Skal ikke tynnes.

PÅFØRING & TYNNING: LUFT SPRØYTE

Tynnes med maks 10% vann.

Trykk: 2 - 4 bar.

RENGJØRING AV UTSTYR / SPILL

Varmt vann. Hvis produktet tørker på redskapet, la det ligge over natten i en løsning med 1: 4 ammoniakk og vann.

MERKNADER

Bulls Eye 1-2-3® er ikke beregnet til å sperre høyt vanntrykk, eller til påføring på gulv, terrasser, takflater eller overflater som er utsatt for nedsenkning eller langvarig kontakt med vann.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	4g/l
VOC ferdig produkt:	4g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grenseverdi:	30 g/l
Grenelle:	C
Flammepunkt:	80 °C

Anmerkninger angående sikkerhet:

Se sikkerhetsdatablad og sikkerhetsinformasjon skrevet på emballasjen.

OPPBEVARING

Lagres uåpnet og tørt i et godt ventilert rom, i temperaturer mellom 5 °og 35 °C. Må ikke utsettes for direkte sollys. Holdbar i 5 år fra produksjonsdato ved riktig oppbevaring.

Dato utstedt: 14/06/2019

Tilgjengelige farger og pakningsstørrelser: Se www.zinsser.no for oversikt over tilgjengelige farger og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette produktdatabladet er ment som rådgivende. Da omstendighetene rundt bruk og håndtering av dette produktet er utenfor vår kontroll, fraskriver vi oss alle eventuelle ansvars- eller garantikrav. Vi forbeholder oss retten til å modifisere datablad uten forvarsel. Dette produktdatablad erstatter alle tidligere utgaver.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0)2476 717 329 F:
+44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P.
60039 95322 St-Leu-La-
Forêt Cedex France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Alanor A/S
3103 Tønsberg
Norway
T: +47 33 36 29 70
F: +47 33 36 29 71
post@alanor.no